

产品规格书 Specification Sheet

产品型号(Item No.) : RX3235T

产品名称(Product Name): 茶色高温胶带

基 材(Material): 25um PI 膜(PI Film)

检验项目 Test Item	检验方法 Test Method	规格值 Tech Data
总厚度(Thickness)(mm)	GB/T7125-2014	0.035±0.002
粘着力(Adhesion)(N/25mm)	GB/T2792-2014	6±1
初期力(Ball Tack)(No.球号#)	GB/T4852-2002	≤3
抗张力(Tensile Strength)(N/25mm)	GB/T30776-2014	100±20
伸长率(Elongation)(%)	GB/T30776-2014	≤200
解卷力(Deconvolution Force)(N/in)	GB/T4850-2002	1.0±0.5
宽度(Width)(mm)	游标卡尺测量 Slide Caliper	±0.2
长度(Length)(m)	电子计数器测量 Electronic Counter	±0.1%
耐电解液(Electrolyte Resistance)	贴铝箔 85℃/24H 浸泡	无脱色、无脱胶
耐温 (Temperature Resistance)	150℃×60min(镜面 304#不锈钢板)	无脱胶

说明:本产品敬请於室温下贮存, 自出货日起六个月内使用。

Note: Under normal temperature, six months validity from the date of production

发 行 单 位 Issuance Company



检验方法采用国标检验方法或同行业标准检验方法,使用标准双方共同探讨,以上标准均使用最新版本。

National standard is adopted and the latest edition should be considered to use in the future if possible

※此测试数据其测试环境室温为 23±2 ℃; 湿度 65%±5% RH, 请知悉。

※Test Environment is 23±2 ℃, Humidity 65%±5% RH。

※耐电解液测试使用电解液为东莞杉杉电解液。