

# Uike 6174

润湿分散剂

**优异的颜料润湿分散效果，具有降粘效果**

**尤其是对环氧体系具有极好的流动性和颜色控制性**

## 应用行业:

适合于溶剂型汽车涂料、工业涂料和颜料浓缩浆用润湿分散剂。

对环氧体系具有极好的颜色控制效果，降粘。增加涂料的光泽、颜色强度、透明性和遮盖力。

*其他行业，请与本公司技术部进行沟通*

参数	数值
胺值 (mg KOH/g)	5-9
密度 g/l	1.06
固含量 (%，150°C， 20min)	50
粘度 (cps)	300-400
溶剂	二甲苯/丙二醇甲醚醋酸酯

## 建议用量 (基于颜料):

二氧化钛 5%-6%

无机颜料 10%-15%

有限责任:

使用此产品前，请务必做准确实验，一旦购买此产品，表示您已认可该产品所有性能，不接受任何赔偿。

有机颜料 20%-80%

炭黑 30%-120%

注：因实际应用体系不同，其最佳用量需通过一系列实验来确定。

### **应用方法：**

为获得最佳使用性能，应先将助剂加到研磨颜料中，再将研磨颜料的树脂和溶剂组分预混合后在不断搅拌下缓慢加入助剂，在助剂未混合均匀前不可加入颜料

### **储存与有效期：**

防潮，防晒，在 30℃ 以下未开封保存，产品自生产之日起保质期为 24 个月

有限责任：

使用此产品前，请务必做准确实验，一旦购买此产品，表示您已认可该产品所有性能，不接受任何赔偿。